

ARTIKEL : PP 0600 t/m PP 0606
PRODUCT : PRO-Paint Krijtspray (Fluor)

Omschrijving

PRO-Paint Krijtspray is een zeer goed zichtbare tijdelijke markeringsverf op kalkbasis. Zeer milieuvriendelijk, het tast geen planten en dergelijke aan. Daardoor zeer geschikt voor het markeren op tijdelijke evenementen zoals beurzen, sportevenementen, kermissen, calamiteiten etc. Door de milieuvriendelijke stoffen is het tevens uitermate geschikt voor de tuinen en landbouw. Inclusief veiligheidskap. Levensduur van enkele dagen tot weken, afhankelijk van laagdikte, ondergrond, weersinvloeden en belasting. Prima dekkend vermogen, Geschikt voor toepassing op ondergronden zoals metaal, beton, asfalt, steen, hout, metselwerk, gras etc.

Toepassingen

Sportevenementen
(Sport)velden
Alle gebeurtenissen van tijdelijke aard of waar de verf tijdelijk zichtbaar moet/ mag zijn

Beurzen
Golfbanen

Productkenmerken

Op basis van kalk
Sneldrogend
Fluorescerend
Hoge dekkraft

Milieuvriendelijk, niet schadelijk voor de gezondheid
180° ventiel (ondersteboven te gebruiken)
Veiligheidskap

Fysische en Chemische Eigenschappen

Inhoud : 500 ML
Basis : Kalk/ krijt
Kleur : Fluor oranje, fluor blauw, fluor rose, fluor rood, fluor geel, fluor groen en wit
VOS-gehalte : Circa 85 m/m %
Vaste stof-gehalte : Circa 15 m/m %
Verbruik : 1 tot 2 m² per 500ml, afhankelijk van ondergrond en toepassing
Droogtijd : Droog na ongeveer 10-20 minuten
(Afhankelijk van omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid en laagdikte)
Opslag / Houdbaarheid : Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.
Algemeen : Niet verwerken beneden 10°C. Buiten niet bij dreigende regen, vorst of in de volle zon aanbrengen. Spuitbus nooit op warmtebron plaatsen.

Gebruiksaanwijzing

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Omgeving afdekken indien gewenst. De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C. Voor gebruik de spuitbus 2 minuten goed schudden en een proefstukje spuiten. Afstand tot het te behandelen oppervlak circa 25 tot 30 centimeter. Ook tijdens het gebruik af en toe schudden. Deze spuitbus is 180° te gebruiken. Na gebruik het ventiel schoonspuiten (spuitbus rechtop houden en de sproeikop circa 5 seconden ingedrukt houden).