

**ARTIKEL : PT 5007**

**PRODUCT : PRO-Tech Bitumen Hechtprimer**

## Omschrijving

*PRO-Tech Bitumen Hechtprimer is een professionele en sneldrogende primerspray voor gebruik bij aanhechting voor warm- en koudasfalt, aanhechting voor asfalt op beton en het verkleven van langsnaden. Tevens uitstekend geschikt voor bewerking van bitumen dak producten, houten underlayment platen en als beschermlaag voor beton, hout en ijzer.*

## Toepassingen

Aanhechting voor warm- en koudasfalt	Voor bewerking houten underlayment platen
Aanhechting voor asfalt op beton	Dak doorvoer(en)
Verkleven van langsnaden	Daktrim
Beschermlaag voor beton, hout en ijzer	

## Productkenmerken

Sneldrogend	Toepasbaar op vele ondergronden
Eenvoudig in gebruik	Maakt waterafstotend

## Fysische en Chemische Eigenschappen

Inhoud	:	500 ML
Basis	:	Bitumen
Uiterlijk	:	Zwarte vloeistof / coating
Drijfgas	:	Propaan-Butaan
VOC-CH %	:	78%
VOC-EU g/l	:	582 g/l
Soortelijk gewicht (g/ml 20°C)	:	0,751
Dampdruk bij 20°C	:	2,7 - 3,3 bar
Spuit opbrengst	:	+/- 2,5 g/sec
Hittebestendig/ temperatuurbestendig	:	Tot 100°C
Verbruik	:	2 tot 3 m2 per spuitbus, afhankelijk van object en verwerkingsmethode.
Droogtijd	:	Bij 23°C en rel. vochtigheid 65% 30 min, (afhankelijk van omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid en laagdikte).
Opslag / Houdbaarheid	:	Minimaal 12 maanden in een goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.
Algemeen	:	Niet verwerken beneden 10°C. Buiten niet bij dreigende regen, vorst of in de volle zon aanbrengen. Spuitbus nooit op warmtebron plaatsen.

## Gebruiksaanwijzing

**Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.**

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Loslatende oude verfresten en roest verwijderen, aansluitend schuren. Bij buitentoepassing alle mos en alg aanslag verwijderen. Omgeving afdekken. De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C. Voor gebruik de spuitbus 2 minuten goed schudden en een proefstukje spuiten. Afstand tot het te behandelen oppervlak circa 25 tot 30 centimeter. Aanbrengen in meerdere dunne lagen. De volgende laag/ lagen aanbrengen binnen 30 minuten of wachten tot de vorige laag volledig is uitgehard. Voor het aanbrengen van de volgende laag de spuitbus weer schudden. Na gebruik het ventiel schoonspuiten (spuitbus rechtop houden en de sproeikop circa 5 seconden ingedrukt houden).